

## LITEN BB 85 F

Polyethylene Copolymer

UNIPETROL RPA

### Описание материалов:

LITEN BB 85 F is a copolymer with broad molecular weight distribution. The grade exhibits improved processability and a very good balance among toughness, ESCR and impact strength. Typical application is manufacture of medium-sized containers. It can also be used for extrusion of films and sheets.

LITEN BB 85 F meets the hygienic requirements on materials and articles intended for contact with foodstuffs according to Regulation (EC) 1935/2004 of the European Parliament and of the Council, as well as according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 including changes and additions

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Широкое молекулярное распределение веса
Используется	Контейнеры Пленка Лист
Рейтинг агентства	EC 1935/2004 EC 10/2011
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионная пленка Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.22	g/10 min	
190°C/21.6 kg	20	g/10 min	
190°C/5.0 kg	1.0	g/10 min	
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 100% Detergent, F50)	500	hr	ASTM D1693
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость по суху (Shore D)	61		ISO 868
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tensile Stress (Yield)	26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	9.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1200	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	4.5	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	12	kJ/m <sup>2</sup>	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat