

COSMOTHENE® EVA MA-10

Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOTHENE EVA MA-10 is produced by the latest autoclave process technology licensed by Sumitomo Chemical Co. Japan.

COSMOTHENE EVA MA-10 has good processibility, color stability, transparency and gel control.

COSMOTHENE EVA MA-10 is designed for extrusion sheet use in solar photovoltaic cell encapsulation.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стабильность цвета Высокая четкость | | |
| Используется | Лист Солнечные панели | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,135 | | |
| Метод обработки | Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.950 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 40 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание винилацетата | 32.0 | wt% | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 18 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 5.90 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 880 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -50.0 | °C | JIS K7216 |
| Викат Температура размягчения | 36.0 | °C | ASTM D1525 |
| Температура плавления | 65.0 | °C | Internal Method |
| Ring and Ball Softening Point | 118 | °C | ASTM E28 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

