

Spartech Polycom SC1H-4090

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom SC1H-4090 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Spartech Polycom SC1H-4090 applications include electrical appliances, home applications and the automotive industry.

Features include:

Impact modification

Impact resistance

Heat resistance

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
	Термическая стабильность, хорошая		
	Средняя ударопрочность		
Используется	Электроприборы		
	Товары для дома		
	Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2070	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	87.8	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	87.8 - 93.3	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	

Задняя температура	193 - 204	°C
Средняя температура	210 - 221	°C
Передняя температура	232 - 243	°C
Температура сопла	232 - 260	°C
Температура обработки (расплава)	232 - 260	°C
Температура формы	60.0 - 82.2	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

