

## LARIPUR® LPR 6515

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

COIM S.p.A.

### Описание материалов:

LARIPUR®LPR 6515 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is injection molding.

LARIPUR®The main features of LPR 6515 are:

Strong adhesion

good weather resistance

chemical resistance

Wear-resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	1.80	MPa	ASTM D412
100% strain	2.60	MPa	ASTM D412
300% strain	8.50	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	43.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	680	%	ASTM D412
Tear Strength	65.0	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	67.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			
Abrasion loss, DIN 53516: 25 mm <sup>3</sup>			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

