

Lion Idemitsu Composites PPS C-230SC

65% GlassMineral

Polyphenylene Sulfide

Lion Idemitsu Composites Co., Ltd.

Описание материалов:

Lion Idemitsu Composites PPS C-230SC is a Polyphenylene Sulfide (PPS) product filled with 65% glass\mineral. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Toughness

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное, 65% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая прочность		
Внешний вид	Черный		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PPS-(GF KD)65 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.97	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹			ISO 294-4
Across Flow	0.60	%	
Flow	0.30	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.020	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	122		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	150	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.7	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	19000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	240	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	7.2	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	2.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Электрическая прочность (3.00 mm)	14	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная	4.00		IEC 60250
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.00 mm)	V-0		UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Flowability ² (1.00 mm)	9.30	cm	Internal Method
------------------------------------	------	----	-----------------

NOTE

- | | |
|----|---|
| 1. | Internal Method |
| 2. | Thickness 1mm, Cylinder
temperature 320°C, Injection
pressure 100MPa, Mold
temperature 135°C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

