

## Manner Flexible PVC M8180

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: 80°C General Purpose Non Lead Injection Molding Compound for Appliance and Automotive Harness Components.

| Главная Информация                      |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики                          | Общее назначение<br>Низкое (нет) Содержание свинца                 |                   |                 |
| Используется                            | Компоненты прибора<br>Автомобильные Приложения<br>Общее назначение |                   |                 |
| Метод обработки                         | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                              | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                            | 1.38 to 1.42   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                               | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)   | 80 to 86   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                            | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                 | 11.0   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)        | 320  | %                 | ASTM D638       |
| Дополнительная информация               | Номинальное значение   | Единица измерения |                 |
| Stock Temperature - Recommended Molding | 177  | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

