

## CoREZYN® COR31-DA-380

Thermoset Polyester

Interplastic Corporation

### Описание материалов:

CoREZYN also supplies isophthalic and orthophthalic polyester resins for applications used in less severe environments. End-use applications include beams, pipes, channels, tubing and more.

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Хорошая коррозионная стойкость<br>Высокая вязкость<br>Изофталеновая<br>Средняя реактивность |
| Используется       | Трубопроводы<br>Трубка  |

| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Gel to Peak               | 1.0 to 2.5           | min               |
| Нелетучее содержание      | 69 to 72             | %                 |
| Пик Exotherm              | 216 to 243           | °C                |

| Uncured Properties              | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Вязкость (25°C, Brookfield HBT) | 3.3 to 4.0           | Pa·s              |
| Gel Time <sup>1</sup>           | 4.0 to 7.0           | min               |

| NOTE |   |
|------|---|
| 1.   | SPI gel time run in 180°F (82°C) water bath, catalyzed with 1.0 phr of 98% benzoyl peroxide, minutes. |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

