

Geon™ Vinyl Dry Blend E7364

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Dry Blend E7364 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Dry Blend E7364 include construction applications and outdoor applications. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Используется	Строительные материалы Ограждение и настил Наружное применение		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-41444-33-0101		ASTM D4216
PVC Cell Classification	16354		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	45.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact-Поперечный поток (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	1000	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	48.9	J/cm	
23°C ⁴	222	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	73.9	°C	ASTM D648

CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
AAMA 303	Pass	ASTM D4726	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	193 to 204	°C	
NOTE			
1.	Type I, 5.1 mm/min		
2.	Type I, 5.1 mm/min		
3.	Procedure A, C.125 Dart		
4.	Procedure B, C.125 Dart		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

