

NYLOY® MG-1133B

33% наполнитель

Polyamide 66

Nytex Composites Co., Ltd.

Описание материалов:

NYLOY®MG-1133B is a polyamide 66 (nylon 66) material that contains a 33% filler. This product is available in North America or Asia Pacific region. The processing method is injection molding.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 33% наполнитель по весу		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	153	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	5410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	215	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	170	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	110	°C	
Время сушки	1.0	hr	
Задняя температура	270	°C	
Средняя температура	280	°C	
Температура сопла	290	°C	
Температура формы	80	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

