

## Purell RP315M

Polypropylene Random Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Purell RP315M is a medium modified random copolymer suitable for injection molding and film applications. It contains slip and anti-blocking agents.

Purell RP315M is typically used by customers in healthcare applications.

Purell RP315M meets the regulatory requirements on materials used for articles or components of articles intended to come into contact with food.

For regulatory information please refer to Purell RP315M Product Stewardship Bulletin ( PSB ).

Without exception, the supply in such applications is subject to our preliminary review. Please get in contact with your local sales contact for further details.

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Глянцевый Средняя четкость Оптика Случайный сополимер Комбинация
Используется	Колпачки Литая пленка Затворы Пленка Медицинские/медицинские приложения
Метод обработки	Литая пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	67		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1100	MPa	ISO 527-2/1

Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	11	%	
Break	520	%	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
0°C	1.4	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	3.4	kJ/m <sup>2</sup>	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	72.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	135	°C	ISO 306/A50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

