

## SAUDPOL SP-351-BV13

Thermoset Polyester

Gulf Chemicals and Industrial Oils Company

### Описание материалов:

Un-saturated polyester resin.

Principal properties

ISOphthalic acid based polyester

Excellent mechanical properties

Good weathering properties

To be used when maximum durability is required

Water, Oil & Chemicals resistant

Applications

Construction of boat, containers, vessels

Filament winding

Pipe, fishing rods, ducts

Car body parts

### Главная Информация

Характеристики	Прочный Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Изофталеновая Влагостойкий Маслостойкий	
Используется	Автомобильные Приложения Контейнеры Нити Приложения для рыбалки Морское применение Трубопроводы Сосуды	
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Кислотная ценность	15.00 to 20.00	mg KOH/g
Содержание Стирола	35 to 38	%
Heat Deflection Temperature	80	°C
Пик Exotherm	175 to 186	°C
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	4100	MPa

Tensile Stress	86.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	4.4	%
Флекторный модуль	4250	MPa
Флекторный стресс	165	MPa
<b>Uncured Properties</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Плотность (20°C)	1.12	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.45 to 0.68	Pa·s
Время отверждения	0.42 to 0.62	hr
Gel Time	14 to 22	min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

