

BJB Silicone TC-5015 A/B

Silicone

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-5015 A/B is a room temperature, addition/platinum curing silicone rubber designed for making molds and parts. When used to make molds, the TC-5015 A/B is translucent enough to see-through when casting into the mold cavity. This aids in developing void free surfaces on the casting. TC-5015 A/B is also commonly used to make ink stamp pads as well as other types of pressure pads.

Главная Информация			
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
-- 1	0.968	g/cm ³	
-- 2	1.07	g/cm ³	
--	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Усадка	Nil		ASTM D2566
Gel Time	30.0	min	
Work Time	25.0	min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	10 to 20		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	2.21	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412
Tear Strength	10.5	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 10		
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость			
25°C ³	31000	cP	Brookfield
25°C ⁴	80.0	cP	
25°C	15000	cP	
Время демолд (25°C)	1400	min	
NOTE			
1.	Part B		

2.	Part A
3.	Part A
4.	Part B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

