

## Fluorosite 300 - GML

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluorosite 300-GML is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

Главная Информация	
Добавка	Неуказанные добавки
Характеристики	Низкий уровень жидкости
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	3.10 - 3.14	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Сжатие-Спекание	1.4 - 2.5	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65 - 72		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	26.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	190	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Code: 010031901		

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	44.1 - 53.9	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat