

## ELASTOSIL® E 4

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Wet-Type Gaskets, Automotive & Transportation

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

### Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность			
--	1.01	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
--	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time <sup>1</sup> (23°C)	20.0 to 25.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суху (Shore A)	17		DIN 53505
Прочность на растяжение	1.70	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	900	%	DIN 53504
Tear Strength	6.00	kN/m	ASTM D624B

### NOTE

1.	50% R.H
----	---------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

