

## Vinnolit® E 75 SK

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

Vinnolit E 75 SK is a fine-particle sized, paste making emulsion homopolymer, classified as a low to medium viscosity resin. Plastisols made with Vinnolit E 75 SK exhibit a slightly pseudoplastic rheology. Vinnolit E 75 SK is particularly suitable for the production of compact films and chemically blown foams. Typical application is artificial leather, especially for thermoformed surfaces in the automotive applications.

Главная Информация			
Характеристики	Средняя-Низкая вязкость		
Используется	Автомобильные Приложения Пена		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Метод обработки	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.42	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	74.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	141.0	ml/g	ISO 1628
Содержание эмульгатора	Medium		
Распределение размеров частиц <sup>1</sup>	< 2.0	%	ISO 4610
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269
Запотевание <sup>2</sup>	< 1.5	mg	DIN 75201B

### NOTE

1.	retained on 0.063 mm screen
2.	Gravimetric

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

