

Axiall PVC 9210

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9210 is a low taste/odor compound suitable for packaging all types of food products. It has excellent processing and cost performance characteristics.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Низкий запах Передача низкого вкуса | | |
| Используется | Пищевая упаковка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.32 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 3100 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 46.2 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2490 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 84.1 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| 3.18 mm | 530 | J/m | |
| 6.35 mm | 53 | J/m | |
| Прочность на растяжение | 145 | kJ/m ² | ASTM D1822 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 63.0 | °C | ASTM D648 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент пропускания (3180 μm) | 77.0 | % | ASTM D1003 |
| Haze (3180 μm) | 6.0 | % | ASTM D1003 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Бутылка означает высоту сбоя ¹ | 426.72 | cm | |
| Равновесный крутящий момент ² (190°C) | 14.2 | J | |
| Время стабильности | 25.0 | min | |
| NOTE | | | |

- | | |
|----|---|
| 1. | 30 g, 16 oz cylinder, vertical free fall |
| 2. | Brabender Plastograph, No. 6 Roller head, 57g charge, 60/43 rpm. |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat