

Dynacom XAR187

Acrylonitrile Styrene Acrylate

Dynachem Co. Ltd.

Описание материалов:

Dynacom XAR187 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	0.45	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток ¹	0.30 to 0.60	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	54.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	2600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵	83.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	54	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	114	°C	ASTM D1525 ⁶

NOTE	
1.	Thickness: 2 to 3 mm
2.	5.0 mm/min
3.	5.0 mm/min
4.	3.0 mm/min
5.	3.0 mm/min
6.	Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

