

Huaфон HF-3380A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Operation: Extrusion, Blow molding, Blowing film

Characteristics: Excellent physical properties, Great transparency, Easy & stable process, stable processing point

Applications: Film, Cable, Tube, Conveyor belt, Elastic tape, Straps, Air-bag, Accessories, etc.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая четкость
Используется	Выдувная пленка Конвейеры Обвязка Лента Трубка Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Выдувное формование Выдувная пленка Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Abrasion	120	mm ³	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	3.50	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	25.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D412
Tear Strength	100	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

