

## Axiall PVC SP-7008

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf SP-7008 is a rigid vinyl compound formulated for electrical fittings and molded parts requiring high impact strength and toughness.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243322	E53006-243323	
Характеристики	Хорошая прочность Высокая ударопрочность		
Используется	Электрические детали Фитинги		
Номер файла UL	E53006		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.50	%	ASTM D955
Flow Ratio (199 to 204°C)	130		Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2480	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	160	J/m	
23°C	800	J/m	
Gardner Impact <sup>1</sup> (23°C)	36.2	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	70.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed	65.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость	V-0		UL 94
Индекс кислорода	36	%	ASTM D2863

#### NOTE

1. Method F, Geometry FB

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat