

## PURFLEX™ TPO D80-BK09

Thermoplastic Elastomer

Pier One Polymers, Inc.

### Описание материалов:

PURFLEX™ TPO D80-BK09 is available in Black only. Further information and details are available upon request.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	19.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	200	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	849	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	27.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	500	J/m	ASTM D256
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Рекомендуемая максимальная влажность	< 0.010	%	
Температура обработки (расплава)	188 to 238	°C	
Температура формы	16.0 to 49.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

