

Sofprene T® 54209ZA85

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Sofprene T® 54209ZA85 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Sofprene T® 54209ZA85: REACH Compliant.

Главная Информация

| | |
|-------------------|----------------------|
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) |
| Внешний вид | Черный |
| Метод обработки | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.07 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec) | 86 | | ASTM D2240 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Комплект на растяжение | 26 | % | ASTM D412 |
| Tensile Stress ¹ (100% Strain) | 3.90 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение ² | 6.20 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 620 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ⁴ | 40.0 | kN/m | ASTM D624 |

| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Задняя температура | 170 | °C |
| Средняя температура | 180 | °C |
| Передняя температура | 185 | °C |
| Температура сопла | 195 | °C |
| Температура формы | 20.0 to 40.0 | °C |

NOTE

| | |
|----|-------|
| 1. | Die C |
| 2. | Die C |
| 3. | Die C |
| 4. | Die C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

