

## LNP™ COLORCOMP™ FR23C compound

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

COLORCOMP FR23C is an ABS (non-PBBE additives) resin containing Flame Retardant. Added features include: Good Properties/Toughness, Excellent Moldability.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Хорошая производительность формования		
	Хорошая прочность		
	Огнестойкий		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
230°C/3.8 kg	6.8	g/10 min	ASTM D1238
220°C/5.0 kg	9.8	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	37.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.50 - 0.70	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>			ASTM D638
Yield	42.7	MPa	ASTM D638
Fracture	35.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup>			ASTM D638
Yield	2.1	%	ASTM D638
Fracture	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>4</sup> (50.0 mm Span)	2720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>5</sup> (Yield, 50.0 mm Span)	73.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	270	J/m	ASTM D256
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)	41.8	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	83.9	°C	ASTM D648

1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	72.2	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ASTM D1525 <sup>6</sup>
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM E831
Flow: -40 to 40°C	7.9E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -40 to 40°C	7.9E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
RTI Elec	60.0	°C	UL 746
RTI Imp	60.0	°C	UL 746
RTI Str	60.0	°C	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
2.3 mm	V-0	UL 94
2.5 mm	5VB	UL 94

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (200°C, 1000 sec <sup>-1</sup> )	310	Pa·s	ASTM D3835

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82 - 88	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Время сушки, максимум	6.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.10	%
Рекомендуемый размер снимка	50 - 70	%
Задняя температура	171 - 182	°C
Средняя температура	193 - 204	°C
Передняя температура	199 - 216	°C
Температура сопла	199 - 221	°C
Температура обработки (расплава)	199 - 221	°C
Температура формы	49 - 71	°C
Back Pressure	0.345 - 0.689	MPa
Screw Speed	30 - 60	rpm
Глубина вентиляционного отверстия	0.038 - 0.051	mm

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	Type 1, 5.0 mm/min
3.	Type 1, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	1.3 mm/min
6.	□□ B (120°C/h), □□2 (50N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

