

Tarflen® SM-K25

25% кока-колы

Polytetrafluoroethylene

Grupa Azoty S.A.

Описание материалов:

Tarflen®SM-K25 is a polytetrafluoroethylene (PTFE) material, which contains 25% coke filler. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

Tarflen®The main features of the SM-K25 are:

Flame Retardant

high hardness

Creep resistance

good weather resistance

chemical resistance

Typical application areas include:

engineering/industrial accessories

application of coating

Wire and cable

Sealing applications

Hose

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Наполнитель для кокса, 25% наполнитель по весу
-------------------------	------------------------------------------------

Характеристики	Низкий коэффициент трения
	Влагостойкий
	Хорошее сопротивление ползучести
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая устойчивость к погоде
	Высокая твердость

Огнестойкий

Используется	Кабельная оболочка
	Шайба
	Детали клапана/клапана
	Труба
	Трубопроводная система
	Уплотнение
	Аксессуары
	Нанесение покрытия
	Тканевое покрытие

Формы	Частицы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.11	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Vertical flow direction	2.0 - 3.5	%	ISO 294-4
Flow direction	3.0	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	12.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	100	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Линейный коэффициент теплового расширения			ISO 11359-2
Flow: 23 to 100°C	1.2E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral: 23 to 100°C	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

Инструкции по экструзии

Molding Pressure: 40 to 60 Mpa Molding Temperature: 370 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

