

## Mafill® CR XT 5344

20% тальк

Polypropylene

Ravago Group

### Описание материалов:

PP Black TF20

| Главная Информация                                |                                |                   |                 |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                           | Тальк, 20% наполнитель по весу |                   |                 |
| Переработанное содержание                         | Да                             |                   |                 |
| Внешний вид                                       | Черный                         |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение           | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.05                           | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 10                             | g/10 min          | ISO 1133        |
| Формовочная усадка                                | 0.70 to 1.2                    | %                 | Internal Method |
| Содержание золы                                   | 20                             | %                 | ISO 3451        |
| Механические                                      | Номинальное значение           | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения                                 | 1500                           | MPa               | ISO 527-2       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

