

Grupo IDESA HIPS HI-30-L-01

Styrene Butadiene Block Copolymer Grupo IDESA, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Medium Impact Styrene-Butadiene Copolymer in form of translucent pellet, that shows flexibility, processability, easy molding and strength.

Главная Информация							
Характеристики	Сополимер						
	Обрабатываемость, хорошая Хорошая производительность формования Хорошая прочность Хорошая гибкость						
				Средняя ударопрочность			
				Используется	Косметика		
	Товары для дома						
Игрушка							
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,						
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	Прозрачный/прозрачный					
Формы	Частицы						
Метод обработки	Литье под давлением						
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				
Массовый расход расплава (MFR)	0.5	-/40	AOTAA D4000				
(200°C/5.0 kg)	9.5	g/10 min	ASTM D1238				
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				
Прочность на растяжение			ASTM D638				
Yield	30.4	MPa	ASTM D638				
Fracture	26.5	MPa	ASTM D638				
	35	%	ASTM D638				
Удлинение при растяжении (Break)							
Удлинение при растяжении (Break) Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				

110 00 00 00 00 00 00

Melt Mass-Flow Rate, MP-720, 200°C/5.0 kg: 7.5 to 11.5 g/10 minNotched Izod Impact, MP-721: 4.5 to 7 kg-cm/cmTensile Strength @ Yield, MP-722: 220 to 320 kg/cm²Tensile Strength @ Break, MP-722: 260 to 360 kg/cm²Tensile Elongation @ Break, MP-722: 24 to 45%Pellet Size. MP-725: 3 mm maxPellet>3=20 mm: 0.01% max

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

