Enable™ 27-05HH

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Enenbao 27-05HH is a metallocene ethylene-hexene copolymer. Enenmene metal polyethylene resin has excellent processing properties and film properties (including tensile resistance, impact resistance and puncture resistance). Easier processing and excellent performance make it a significant replacement for low density polyethylene in a variety of applications, while it also has excellent drafting performance and higher toughness.

Главная Информация	
Добавка	Вспомогательные средства для обработки Стабилизатор тепла

Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	299	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	354	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	13.1	MPa	ASTM D882
TD: Yield	14.4	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	58.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	50.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	520	%	ASTM D882
TD: Fracture	770	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	130	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	50	g	ASTM D1922
TD	730	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	49		ASTM D2457
Haze	11	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat