

Boltaron 2009

Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 2009 is a premium grade copolymer PVC with high impact strength. It can be silk-screen and offset printed, die cut and thermoformed using conventional techniques.

Boltaron 2009 is primarily for file folders and outguide applications. It has excellent U.V. stability for fade resistance and high impact properties to resist cracking. This material is recommended for offset and silk screen printing, die-cut, R.F. welding and heat sealing applications.

Gauges: .009" - .030"

Sizes - Sheets and rolls cut to specification.

Colors : wide variety of custom colors

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Сополимер Отличная Печатающая способность Хорошее сопротивление трещине Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Термогерметичный Высокая ударопрочность Болезненный Свариваемый
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Бизнес-оборудование Потребительские приложения Декоративные дисплеи Этикетки Стационарные принадлежности
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Лист
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Литье под давлением Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1790	MPa	ASTM D790

Flexural Strength (Yield)	51.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	530 to 800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	64.4	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat