

NAXALOY® 793A3 GF10

10% стекловолокно

Polycarbonate + Polyester

MRC Polymers, Inc.

Описание материалов:

NAXALOY® 793A3 GF10 is a Polycarbonate + Polyester (PC+Polyester) material filled with 10% glass fiber. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of NAXALOY® 793A3 GF10: Flame Rated.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 10% наполнитель по весу		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 3.20 mm	0.20 to 0.50	%	
Across Flow : 3.20 mm	0.40 to 0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C, 3.20 mm)	69.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C, 3.20 mm)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, 3.20 mm)	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C, 3.20 mm)	103	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	132	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	110	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.47 mm)	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

