

Forprene® 6NE001A75

Thermoplastic Vulcanizate

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Forprene®6NE001A75 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is: extrusion. Forprene®The main characteristics of 6NE001A75 are: compliance with REACH standards.

Главная Информация

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D792

Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	76		ASTM D2240

Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Комплект на растяжение	18	%	ASTM D412
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	3.10	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ²	7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	560	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	34.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁵ (70°C, 22 hr)	38	%	ASTM D395B

Экструзия

Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	3.0	hr
Зона цилиндра 1 темп.	170	°C
Зона цилиндра 2 температура.	180	°C
Зона цилиндра 3 темп.	185	°C
Температура матрицы	185	°C

Инструкции по экструзии

Extrusion Head Temperature: 195°C

NOTE

1.	Mouth die c
2.	Mouth die c
3.	Mouth die c
4.	C mould
5.	Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

