

## BONDYRAM® TL4109E

Polyethylene

Polyram Ram-On Industries

### Описание материалов:

Modified Polyethylene.

| Главная Информация                                |                      |                   |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Физический                                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания         |
| Удельный вес                                      | 0.900                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792, ISO 1183     |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 2.0                  | g/10 min          | ASTM D1238, ISO 1133    |
| Тепловой                                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания         |
| Температура плавления                             | 117                  | °C                | ISO 11357-3, ASTM D3417 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat