

SILVER® PA523G15

15% стекловолокно

Polyamide 6

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® PA6/PA66 is applied to many fields, such as electronic facility, electronic tool and power facility. In addition, the custom—made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Modified PA6

Characteristics:

Glass fiber reinforced

Application:

bicycle handle, breaker, relay, connector and electric parts

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 15% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| Используется | Разъемы | | |
| | Электрические детали | | |
| | Спортивные товары | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.23 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | 90.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 7.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ³ | 2800 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength ⁴ | 125 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод удара (площадь) (23°C) | 10.0 | kJ/m ² | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 180 | °C | ASTM D648 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | HB | | UL 94 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 240 to 270 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | 10 mm/min | | |
| 2. | 10 mm/min | | |

| | |
|----|------------|
| 3. | 5.4 mm/min |
| 4. | 5.4 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

