

## MAJORIS ET400

40% полезных ископаемых

Polypropylene

AD majoris

### Описание материалов:

MAJORIS ET400 is a polypropylene product that contains 40% mineral fillers. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

environmental protection/green

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Перерабатываемые материалы
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

### Физический

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ISO 1133

### Механические

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3650	MPa	ISO 527-2/2
Tensile Stress (Break)	32.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	4.8	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup>	3600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>2</sup>	58.0	MPa	ISO 178

### Воздействие

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

### Воспламеняемость

	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

### Иньекция

	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	4.0	hr
Температура обработки (расплава)	220 - 270	°C
Температура формы	30.0 - 50.0	°C
Скорость впрыска	Moderate	

### Инструкции по впрыску

Holding pressure: 50 to 70% of the injection pressure

## NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 2.0 mm/min |
| 2. | 50 mm/min  |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

