

## POLYCASA® ACRYL KR 2015/1

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Polycasa

### Описание материалов:

Polycasa Acryl is the trade name for thermoplastic moulding compounds from Polycasa.

Polycasa Acryl is a highly transparent, amorphous thermoplastic based on polymethylmethacrylate (PMMA), whilst Polycasa Acryl KR products are high-impact modified products with a range of melt viscosities.

#### CHARACTERISTICS

Available in many transparent and opaque shades.

Excellent transparency and brilliance.

Unsurpassed resistance to ageing.

High surface hardness.

Scratch resistance.

Good recyclability.

High optical quality.

Glass-clear appearance.

Good outdoor performance.

Meets all current European food contact legislation and can be used in contact with foodstuffs.

#### APPLICATIONS

Automotive.

Building.

Lighting.

Food.

Signs.

Electrical.

Sanitary.

Marine.

Medical.

### Главная Информация

Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Аморфный
	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая устойчивость к погоде
	Высокая четкость
	Высокая твердость
	Высокая ударопрочность
	Высокая устойчивость к царапинам
	Модификация удара
	Оптика
	Выдающаяся поверхность
	Перерабатываемый материал
Используется	Автомобильные Приложения
	Строительные материалы

Применение конструкции  
 Электрическое/электронное применение  
 Применение освещения  
 Морское применение  
 Медицинские/медицинские приложения  
 Неспецифические пищевые приложения  
 Санитарные продукты

Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета Непрозрачный
Метод обработки	Выдувное формование Покрытие Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.67	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53466
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/3.8 kg)	5.80	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.50 to 0.80	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.30	%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (H 358/30)	95.0	MPa	ISO 2039-1

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2200	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	45.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	30	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	75.0	MPa	ISO 178

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Water Vapor Permeability	1.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr	DIN 53122

Максимальная температура обслуживания-Короткий цикл работы	78	°C	
--	----	----	--

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1e
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	55	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	83.0	°C	ISO 75-2/Af
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ISO 306/B50
CLTE-Поток (23 to 80°C)	1.0E-4	cm/cm/°C	DIN 53752
Удельный нагрев	1500	J/kg/°C	IEC 1006
Теплопроводность	0.18	W/m/K	DIN 52612
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность <sup>1</sup>	60	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
100 Hz	3.20		
1 MHz	2.90		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
100 Hz	0.040		
1 MHz	0.030		
Comparative Tracking Index (Solution B)	600	V	IEC 60112
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.492		ISO 489
Коэффициент пропускания (3000 µm)	90.0	%	DIN 5036-3
Haze	< 2.0	%	DIN 5036-3
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	200 to 240	°C	
Температура формы	50.0 to 70.0	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 to 250	°C	
NOTE			
1.	K20/P50		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

