

## Daelim Po1y® HX-250BL

High Density Polyethylene DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

## Описание материалов:

Daelim Po1y®HX-250BL is a high density polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®HX-250BL applications include electrical/electronic applications, wire and cable, and coating applications. Features include:

High resistance to environmental stress fracture (ESCR)

Good processability

Главная Информация			
Характеристики	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)		
	Антиоксидант		
	Обрабатываемость, хорошая		
M			
Используется	Защитный чехол		
	Волоконно-оптический кабель		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 4, класс E8		
	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 4, класс E9		
	REA PE-39		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление	500	L.	AOTA DICCO
растрескиванию (F0)	> 500	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	18.0	MPa	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	2.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	1.0E-4		ASTM D150
Дополнительная информация			

Agency Ratings: REA PE-23(Dry), REA PE-200Tensile Strength @ Yield, ASTM D638: >600%OIT, ASTM D3895, 200°C, Copper Pan: >60 minDielectric Constant, ASTM D150, 1 MHz: <2.5Dissipation Factor, ASTM D150, 1MHz: 1E16 ohm-cm



Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	200 - 280	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

