

MTM® 79

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

MTM79 is an 80 to 180°C (176 to 356°F) curing epoxy matrix for the manufacture of components operating at high service temperatures. MTM79 has been developed specifically for motorsport bodywork applications.

Главная Информация		
Характеристики	Термическое лечение Высокая термостойкость	
Используется	Автомобильные Приложения Детали конструкции	
Формы	Ткань	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	1.26	g/cm ³
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла		
-- ²	97.0	°C
-- ³	138	°C

NOTE		
1.	Cured resin	
2.	DMA E' onset Tg, 16 hours at 80°C (176°F), dry	
3.	DMA E' onset Tg, 90 minutes at 135°C (275°F), dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

