

AFFINITY™ KC 8852G

Polyolefin Plastomer

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

Excellent inherent cling properties

Excellent optical properties

Excellent toughness properties

Complies with:

U.S. FDA FCN 424

Canadian HPFB No Objections

Consult the regulations for complete details.

AFFINITY* KC 8852G Polyolefin Plastomer (POP) is produced via INSITE* Technology. This resin is an ethyleneoctene copolymer that offers excellent performance as a cling resin in one-sided stretch cling film applications. This polyolefin plastomer provides excellent cling and optics, while offering outstanding toughness.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA FCN 424 HPFB (Канада) нет возражений		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.875	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	20	µm	
Сопротивление проколу пленки (20 µm)	15.7	J/cm ³	Internal method
Ударное падение Dart (20 µm, Cast Film)	150	g	ASTM D1709
Склеивание пленки			ASTM D4649
20.3 µm ¹	150	g	ASTM D4649
20.3 µm ²	110	g	ASTM D4649
20.3 µm ³	250	g	ASTM D4649
20.3 µm ⁴	130	g	ASTM D4649
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	48.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления (DSC)	68.0	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45, 20.3 µm, cast film)	66		ASTM D2457
Haze (20.3 µm, cast film)	4.3	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

0.8 μm (21 μm) 0.8 μm (21 μm), 0.8 μm (21 μm).

NOTE

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | Blow-molded film, unstretched |
| 2. | Blow film, stretch 200% |
| 3. | Cast film, unstretched |
| 4. | Cast film, tensile 200% |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

