

## AMTOPP VS15

Polypropylene

Inteplast Group

### Описание материалов:

Slip Modified

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON-HEAT SEALABLE, TWO SIDE TREATED

#### Главная Информация

Характеристики	Комбинация
----------------	------------

Используется	Пленка
--------------	--------

#### Физический

Номинальное значение	Единица измерения
----------------------	-------------------

Dimensional Stability <sup>1</sup>		
Across Flow, 130°C	< 3.0	%
Flow, 130°C	< 5.0	%

#### Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Коэффициент трения		ASTM D1894
Dynamic	0.20	
Static	0.25	

#### Пленки

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Толщина пленки протестирована	15	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	138	MPa	
TD : Yield	221	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	140	%	
TD : Break	60	%	
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	7.8	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1249
Выход <sup>2</sup>	73.7	m <sup>2</sup> /kg	
Энергия поверхности			ASTM D2578
-- <sup>3</sup>	36	dyne/cm	
-- <sup>4</sup>	40	dyne/cm	

#### Оптический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	90		ASTM D2457
Haze	2.0	%	ASTM D1003

#### NOTE

1.	5 minutes
2.	Internal Method

- 
- |    |                        |
|----|------------------------|
| 3. | Corona Side            |
| 4. | High Energy Flame Side |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

