

## Vital-Line SHE5240A

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

### Описание материалов:

Vital-Line SHE5240A provides Good ETO stability performance suitable for Medical Devices.

Главная Информация			
Характеристики	Дезинфекция оксида этилена Хорошая гибкость		
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	69		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	14.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность (190°C)	> 30.0	min	ASTM D2115-92

### Дополнительная информация

Typical temperature profile for PVC compound is from 130°C to 160°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process. Feeding zone: 130°C Mixing zone: 135°C~150°C Metering zone: 145°C~160°C Nozzle/Die Zone: 145°C~170°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

