Nexxstar™ LDPE-00328

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Nexxstar 00328 is a low density polyethylene grade with good film hardness and excellent optical properties.

Главная Информация			
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	260	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	280	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	13.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield	13.0	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	28.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	450	%	ASTM D882
TD: Fracture	600	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	130	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	200	g	ASTM D1922
TD	300	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	68		ASTM D2457
Haze	6.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

□□:□□□□□□□□□□□□□□□ Nexxstar™ □□□□

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat