

## Egyeuroptene LDPE 2020

Low Density Polyethylene

Egyptian European Company

### Описание материалов:

Egyeuroptene LDPE 2020 Resin has high stiffness, good toughness, and excellent gloss.

Applications:

Medium sized molding

Cosmetic containers

Bottle closures

Food containers

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Глянцевый Высокая жесткость Низкая плотность		
Используется	Затворы Контейнеры Косметика Пищевые контейнеры		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant	186	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	11.8	MPa	
Break	9.81	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	120	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-35.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	87.0	°C	ASTM D1525
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	160 to 240	°C	
Температура формы	15.0 to 50.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

