

Daelim Po1y® PP-241

Polypropylene Impact Copolymer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®PP-241 is a polypropylene impact copolymer (PP Impact Copoly) product. It can be processed by injection molding and is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®PP-241 application areas include electrical/electronic applications, home applications and containers.

Features include:

- Copolymer
- anti-warping
- Good stiffness
- Good toughness
- Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Низкий уровень защиты Жесткий, хороший Ударопрочность при низкой температуре Хорошая прочность Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Электрическое/электронное применение Товары для дома Контейнер		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	87		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1230	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	39	J/m	ASTM D256

23°C	98	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	105	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			

Accelerated Oven Aging in Air, ASTM D3012, Forced Circulation at 150°C: 360 hours

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

