

## Epoxies, Ect. 10-3008

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

### Описание материалов:

10-3008 is a filled, high performance structural epoxy adhesive. 10-3008 is a flexible adhesive with outstanding lap shear and peel strength. It is a great choice for bonding substrates of differing coefficients of thermal expansion. 10-3008 is also an excellent adhesive for applications requiring impact and vibration resistance.

10-3008 has a convenient 1:1 by volume mix ratio and therefore is ideal for Dual Barrel Cartridge packaging. 10-3008 is stocked in 50ML and 200ML Dual Cartridge sizes.

10-3008 contains non-abrasive fillers and therefore is well suited for meter mix and dispense equipment.

Features:

1:1 Non-critical mix ratio

High lap shear strength

Thermal shock resistance

Excellent chemical resistance

Главная Информация		
Характеристики	Bondability	
	Хорошая адгезия	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая гибкость	
	Хорошая ударпрочность	
	Хорошая термостойкость	
Используется	Клеи	
	Склеивание	
	Детали конструкции	
Внешний вид	Серый	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность кожуры-T-Peel		
25°C <sup>1</sup>	25.0	piw
66°C <sup>2</sup>	26.0	piw
82°C <sup>3</sup>	23.0	piw
100°C <sup>4</sup>	25.0	piw
121°C <sup>5</sup>	23.0	piw
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	96000	cP
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- <sup>6</sup>	Beige	

-- 7	Grey	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	1.0	
Part B	1.3	
Смешанное соотношение по объему (PBV)		
Part A	1.0	
Part B	1.0	
Плотность		
25°C <sup>8</sup>	1.23	g/cm <sup>3</sup>
25°C <sup>9</sup>	1.69	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
25°C <sup>10</sup>	78	Pa·s
25°C <sup>11</sup>	650	Pa·s
Время отверждения		
121°C	0.50	hr
82°C	1.0	hr
66°C	2.0	hr
25°C	18 to 24	hr
Срок службы горшка <sup>12</sup> (25°C)	60	min
Срок годности	12	month
<b>Cured Properties</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Твердость по суше (Shore D)	55 to 65	
Lap Shear Strength		
-- 13	20.7	MPa
-- 14	20.7	MPa
-- 15	22.1	MPa
-- 16	18.6	MPa
-- 17	20.0	MPa
<b>NOTE</b>		
1.	7 days	
2.	2 hours	
3.	1 hour	
4.	18 hours + 2 hours	
5.	30 minutes	
6.	Part B	
7.	Part A	
8.	Part B	
9.	Part A	
10.	Part B	

11.	Part A
12.	100 grams
13.	AL/AL, 1 hours at 82.2°C
14.	AL/AL, 18 hours + 2 hours at 100°C
15.	AL/AL, 2 hours at 65.6°C
16.	AL/AL, 30 minutes at 121°C
17.	AL/AL, 7 days 23°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

