

CP PRYME® Nylon 6 N100HSL

Polyamide 6

Chase Plastics Services Inc.

Описание материалов:

CP PRYME® Nylon 6 N100HSL is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in North America.

Characteristics include:

Heat Stabilizer

Lubricated

Главная Информация				
Добавка		Стабилизатор тепла		
		Смазка		
Характеристики		Стабилизация тепла		
		Смазка		
Внешний вид		Натуральный цвет		
Формы		Гранулы		
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	80.7	45.5	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	50	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2760	889	МПа	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	107	43.4	МПа	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	43 J/m	No Break		ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	182	182	°C	
1.8 МПа, Unannealed	71.1	71.1	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

