

CROSSVINIL EK/82 AZ

Polyvinyl Chloride

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

CROSSVINIL EK/82 AZ is a special compound having different self-extinguishing characteristics.

CROSSVINIL EK/82 AZ is lead free and has low halogen emissions. Suitable for extrusion of electrical cables insulation.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Низкое содержание галогенов Саморегулирование		
Используется	Изоляция Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	Ник 2011 R2		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.48	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	92		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 15.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 150	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 168 hr)	4.0	%	IEC 60811
Изменение растяжения при разрыве воздуха (100°C, 168 hr)	-8.0	%	IEC 60811
Нагревание-1 час (150°C)	Pass		IEC 60811
Тест на изгиб (-15°C)	Pass		
Испытание на горячее давление-Остаточный ¹ (90°C)	65.0		IEC 60811
Halogen Content	14	%	IEC 60754-1
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	> 2.5E+14	ohms-cm	IEC 60167
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C
Зона цилиндра 2 температура.	170	°C
Зона цилиндра 3 темп.	175	°C
Зона цилиндра 4 темп.	180	°C
Зона цилиндра 5 темп.	185	°C
Температура матрицы	190	°C

NOTE

1. 4 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat