

Polytech & Net XP 9400

Metallocene Linear Low Density Polyethylene

Polytech & Net GmbH

Описание материалов:

Stretch Wrap, Wrap Suitable for Food Products, Silage Wrap Film

Главная Информация	
Используется	Пленка Пищевая упаковка Эластичная пленка
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.915	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.7	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	400	hr	ASTM D1693

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	44.1	MPa	
TD : Break	36.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	470	%	
TD : Break	650	%	
Ударное падение Dart	550	g	ASTM D1709B

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	103	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	114	°C	ASTM D3418

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	100		ASTM D2457
Haze	0.30	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

