

## Fluoroplex R 25 - GMA

25% CarbonGraphite

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluoroplex R 25-GMA is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product with a filler of 25% carbon \graphite. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Углерод \ графит, 25% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая мобильность
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.11 - 2.14	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Видимая плотность	0.60 - 0.70	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Распределение размеров частиц-D50	620.0 - 720.0	µm	Internal method
Сжатие-Спекание	1.5 - 2.5	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	
Время потока-50 грамм	2.7 - 3.3	sec	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	63 - 68		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	21.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	170	%	Internal method

### Дополнительная информация

Code: 010013902

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	44.1 - 53.9	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

