

## NatureFlex™ 23NE30 White

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

### Описание материалов:

Literature reference: N310

White, 2 side heat-sealable film, with enhanced moisture barrier

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Термогерметичный Высокая четкость Влагозащитный барьер Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Белый		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения <sup>1</sup> (23 μm)	80.0 to 200	°C	
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 23 μm, 0.0% RH)	3.00	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара <sup>2</sup>	30	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	22.8	μm	Internal Method
Выход (228 mm)	30.4	m <sup>2</sup> /kg	Internal Method
	1500		
	1300		
Оптимальная ширина декорации	1100		

NOTE	
1.	0.5s dwell, 0.069 MN/m <sup>2</sup>
2.	38°C, 90%RH

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

