

## FM® 355

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

FM 355 is a modified epoxy adhesive formulated to maximize toughness in applications requiring hot/wet performance to 350°F (177°C) cure. It contains no asbestos or aluminum fillers which is desirable for radar transparent applications. FM 355 adhesive film is supported with a lightweight nylon carrier and will cure at 350°F (177°C) in one hour. For composite bonding applications, FM 355 adhesive provides excellent toughness and shear strength properties. It was developed for co-cure as well as secondary bonding applications. In addition, FM 355 adhesive can be co-cured with epoxy or bismaleimide (BMI) composite systems requiring post-cures of up to 475°F (246°C).

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая прочность Хорошая прочность Высокая термостойкость	
Используется	Клеи Склеивание	
Внешний вид	Синий	
Формы	Пленка	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение <sup>1</sup>		
24°C	6.89	МПа
177°C	5.52	МПа
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 1.0	%
NOTE		
1.	Flatwise tension, 0.064 2024-T3 Alclad	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

