

Maxelast® F02-140A

Thermoplastic Elastomer

Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd

Описание материалов:

Maxelast® F02-140A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for extrusion.

Important attributes of Maxelast® F02-140A are:

Flame Retardant

Halogen Free

Typical application of Maxelast® F02-140A: Wire & Cable

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Огнестойкий | | |
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| | Без галогенов | | |
| Рейтинг агентства | UL VW-1 | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.16 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 85 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 6.54 | MPa | |
| 300% Strain | 7.71 | MPa | |
| Прочность на растяжение (Yield) | 11.0 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 460 | % | ASTM D412 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

