

Gallonprene® GP520-5012

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

Описание материалов:

Gallonprene®GP520-5012 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in Africa and the Middle East, Latin America or Asia Pacific. Typical application areas are: engineering/industrial accessories.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Halogen-free

| Главная Информация | | |
|--------------------|---------------------------------|--|
| Характеристики | Без галогенов | |
| Используется | Уплотнительные кольца | |
| | Формовочная форма для облицовки | |
| | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | |
| Соответствие RoHS | Соответствие RoHS | |
| Внешний вид | Белый | |
| | Шероховатая отделка | |

| Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|---|--|
| 1.07 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| 50 | | ASTM D2240 |
| Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| 5.50 | MPa | ASTM D412 |
| 550 | % | ASTM D412 |
| | 1.07 8.0 Номинальное значение 50 Номинальное значение 5.50 | 1.07 g/cm³ 8.0 g/10 min Номинальное значение Единица измерения 50 Номинальное значение Единица измерения 5.50 MPa |

Overmolding Parameters:Rear Temperature: 170 to 190°CCenter Temperature: 180 to 200°CFront Temperature: 190 to 210°CMelt Temperature: 160 to 180°CMold Temperature: 30 to 60°CProcessing Temperature Limit: 260°CInjection Pressure: HighInjection Speed: HighBack Pressure: 20 to 50%

| NOTE | | | |
|------|------------|--|--|
| 1. | 500 mm/min | | |
| 2. | 500 mm/min | | |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

